

CarboCrackSeal H+

Описание

CarboCrackSeal H+ медленно реагирующая, чрезвычайно эластичная, двухкомпонентная полиуретановая смола для инъекционных работ.

Область применения

- Расширенная изоляция и тампонаж трещин и пустот в зданиях и других бетонных сооружениях гражданского строительства. Используется в: облицовке туннеля; парковых настилах; бетонных фундаментах; диафрагмах плотины.
- Нагнетается через шланги, установленные в бетонной конструкции.

Описание компонентов

Компонент А - полиэфирные полиолы и добавки.
Компонент В - модифицированный изоцианат.

Принцип действия

При закачке смолы двухкомпонентным насосом, компоненты смолы подаются отдельно, в объемном соотношении 1:1 и перед подачей в пакер перемешиваются установленным на линии статическим смесителем. Смесь смолы нагнетается в изолируемую трещину или полость, пока смола не начнет выходить из контрольных отверстий.

Основные преимущества:

- Смола низкой вязкости;
- В заполимеризованном состоянии обладает эластичностью, не меняющейся в течение всего срока службы;
- Обладает отличной адгезией к сухим и влажным поверхностям;
- Обладает хорошим сопротивлением разрыву;
- Смола имеет низкую температуру стеклования, т.е. выдерживает условия низких температур, не становясь хрупкой и не разрушается из-за температурного расширения трещин.

Механические свойства

Прочность на растяжение	0,58 ± 0,12 МПа
Способность к растяжению	192 ± 38%

Параметры реакции

Начальная температура	+6 °С	+15 °С	+25 °С
Вязкость смеси после смешивания компонентов через 5 мин.	290 ± 50 МПа*с	170 ± 40 МПа*с	150 ± 30 МПа*с
Время переработки смеси	55 -95 мин.	50-85 мин.	55-95 мин.
Вязкость 1000 МПа*с спустя	прим. 50 мин.	прим. 60 мин.	прим. 70 мин.
Время гелеобразования	15 ± 2,0 ч.	14,5 ± 1,5 ч.	11 ± 1,0ч
Фактор вспенивания	прим. 1,0	прим. 1,0	прим. 1,0
Поверхностное натяжение	37 МН/м		
Температура стеклования в сухих условиях	-15 °С		
Температура стеклования во влажных условиях	-41 °С		

Характеристики продукта

	CarboCrackSeal H+ комп.А	CarboCrackSeal H+ комп.В
Плотность при 25°С, кг/м³	985±15	1092±15
Цвет	медово-желтый	светло-коричневый
Температура вспышки, °С	-	-
Вязкость при 15°С, МПа*с	500 ± 60	20 ± 5
Вязкость при 25°С, МПа*с	285 ± 50	14 ± 3

Форма поставки

CarboCrackSeal H+ комп. А — жестяная канистра 20кг;
CarboCrackSeal H+ комп. В — жестяная канистра 23кг.

Условия и срок хранения:

Не менее 12 месяцев от даты выпуска при условии хранения в сухом месте при температуре 10-30°С.